

DOGOVORJENI DODATKI, KI SE UPORABLJAJO ZA IZRAČUN MASE VLAKEN V
TEKSTILNEM IZDELKU

Z. ŠT.	VLAKNO	DELEŽ (%)
1.	Volna in živalske dlake:	
2.	– česana vlakna	18.25
	– mikana vlakna	17.00 ⁽²⁾
3.	Živalske dlake:	
	– česana vlakna	18.25
	– mikana vlakna	17.00
	Konjska dlaka:	
	– česana vlakna	16.00
	– mikana vlakna	15.00
4.	Svila	11.00
5.	Bombaž:	
	– nemergerizirana vlakna	8.50
	– mergerizirana vlakna	10.50
6.	Kapok	10.90
7.	Lan	12.00
8.	Konoplja, čista	12.00
9.	Juta	17.00
10.	Abaka	14.00
11.	Alfa ali esparto	14.00
12.	Kokos	13.00
13.	Žuka ali brnistra	14.00
14.	Ramija (beljena vlakna)	8.50
15.	Sisal	14.00
16.	Bengalska ali bombajska konoplja	12.00
17.	Heneken	14.00
18.	Kantala	14.00
19.	Acetat	19.00
20.	Alginat	20.00
21.	Bakro	13.00
22.	Modal	13.00
23.	Protein	17.00
24.	Triacetat	7.00
25.	Viskoza	13.00
26.	Akril	2.00
27.	Klorovlakna	2.00
28.	Fluorovlakna	0.00
29.	Modakril	2.00
30.	Poliamid:	
	– rezana vlakna	6.25
	– filament	5.75

⁽²⁾ Dovoljeno odstopanje 17% se uporablja kadar je nemogoče ugotoviti ali so vlakna v tekstilnem izdelku, ki vsebuje volno in/ali živalske dlake česana ali mikana.

31.	Aramid	8.00
32.	Liocel	13.00
33.	Poliimid	3.50
34.	Poliester	
	– rezana vlakna	1.50
	– filament	1.50
35.	Polietilen	1.50
36.	Polipropilen	2.00
37.	Polikarbamid	2.00
38.	Poliuretan:	
	– rezana vlakna	3.50
	– filament	3.00
39.	Vinilal	5.00
40.	Trivinil	3.00
41.	Elastodien	1.00
42.	Elastan	1.50
43.	Steklena vlakna:	
	– s povprečnim premerom preko 5 μ m	2.00
	– s povprečnim premerom manj kot 5 μ m	3.00
44.	Kovinska vlakna	2.00
	Metalizirana vlakna	2.00
	Azbest	2.00
	Papirna preja	13.75