

TABELA PRIMEROV TRIKOMPONENTNIH MEŠANIC, KI JIH LAHKO ANALIZIRAMO Z UPORABO METOD ZA ANALIZO DVOKOMPONENTNIH MEŠANIC (v ponazoritev)

Meša- nica št.	Komponente			Varianta št. ⁽¹⁾	Številka metode za analizo dvokomponentnih mešanic in ustrezni reagenti
	1. komponenta	2. komponenta	3. komponenta		
1	volna ali dlake	viskoza, bakro ali modal	bombaž	1 in/ali 4	2 (alkalni natrijev hipoklorit) in 3 (cinkov klorid/mravljična kislina)
2	volna ali dlake	poliamid 6 ali 6.6	bombaž, viskoza, bakro ali modal	1 in/ali 4	2 (alkalni natrijev hipoklorit) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
3	volna, dlake ali svila	klorovlakna	bombaž, viskoza, bakro ali modal	1 in/ali 4	2 (alkalni natrijev hipoklorit) in 9 (ogljikov disulfid/aceton 55·5/44·5 w/w)
4	volna ali dlake	poliamid 6 ali 6.6	poliester, polipropilen, akril, ali steklena vlakna	1 in/ali 4	2 (alkalni natrijev hipoklorit) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
5	volna, dlake ali svila	klorovlakna	poliester, akril, poliamid ali steklena vlakna	1 in/ali 4	2 (alkalni natrijev hipoklorit) in 9 (ogljikov disulfid/aceton 55·5/44·5 w/w)
6	svila	volna ali dlake	poliester	2	11 (žveplena kislina 75 % w/w) in 2 (alkalni natrijev hipoklorit)
7	poliamid 6 ali 6.6	akril	bombaž, viskoza, bakro ali modal	1 in/ali 4	4 (mravljična kislina 80 % w/w) in 8 (dimetilformamid)
8	določena klorovlakna	poliamid 6 ali 6.6	bombaž, viskoza, bakro ali modal	1 in/ali 4	8 (dimetilformamid) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w) 9 (ogljikov disulfid/aceton 55·5/44·5 w/w) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
9	akril	poliamid 6 ali 6.6	poliester	1 in/ali 4	8 (dimetilformamid) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
10	acetat	poliamid 6 ali 6.6	viskoza, bombaž, bakro ali modal	4	1 (aceton) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
11	določena klorovlakna	akril	poliamid	2 in/ali 4	9 (ogljikov disulfid/aceton 55·5/44·5 w/w) in 8 (dimetilformamid)
12	klorovlakna	poliamid 6 ali 6.6	akril	1 in/ali 4	9 (ogljikov disulfid/aceton 55·5/44·5 w/w) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
13	poliamid 6 ali 6.6	viskoza, bakro, modal ali bombaž	poliester	4	4 (mravljična kislina 80 % w/w) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)
14	acetat	viskoza, bakro, modal ali bombaž	poliester	4	1 (aceton) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)
15	akril	viskoza, bakro, modal ali bombaž	poliester	4	8 (dimetilformamid) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)
16	acetat	volna, dlake ali svila	bombaž, viskoza, bakro, modal, poliamid, poliester, akril	4	1 (aceton) in 2 (alkalni natrijev hipoklorit)
17	triacetat	volna, dlake ali svila	bombaž, viskoza, bakro, modal, poliamid, poliester, akril	4	6 (diklorometan) in 2 (alkalni natrijev hipoklorit)
18	akril	volna, dlake ali svila	poliester	1 in/ali 4	8 (dimetilformamid) in 2 (alkalni natrijev hipoklorit)
19	akril	svila	volna ali dlake	4	8 (dimetilformamid) in 1 (žveplena kislina 75 % w/w)
20	akril	volna, dlake ali svila	bombaž, viskoza, bakro ali modal	1 in/ali 4	8 (dimetilformamid) in 2 (alkalni natrijev hipoklorit)
21	volna, dlake ali svila	bombaž, viskoza, modal, bakro,	poliester	4	2 (alkalni natrijev hipoklorit) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)
22	viskoza,	bombaž	poliester	2 in/ali 4	3 (cinkov klorid/mravljična kislina) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)
23	akril	viskoza, bakro ali določene vrste modal	bombaž	4	8 (dimetilformamid) in 3 (cinkov klorid/mravljična kislina)

⁽¹⁾ Kadar se uporablja varianta 4, z uporabo prvega reagenta najprej odstranite prvo komponento.

24	določena klorovlakna	viskoza, bakro ali določene vrste modal	bombaž	1 in/ali 4	9 (ogljikov disulfid/aceton 55·5/44·5 w/w) in 3 (cinkov klorid/mravljična kislina) ali 8 (dimetilformamid) in 3 (cinkov klorid/mravljična kislina)
25	acetat	viskoza, bakro ali določene vrste modal	bombaž	4	1 (acetan) in 3 (cinkov klorid/mravljična kislina)
26	triacetat	viskoza, bakro ali določene vrste modal	bombaž	4	6 (diklorometan) in 3 (cinkov klorid/mravljična kislina)
27	acetat	svila	volna ali dlake	4	1 (acetan) in 11 (žveplena kislina 75 % w/w)
28	triacetat	svila	volna ali dlake	4	6 (diklorometan) in 11 (žveplena kislina 75 % w/w)
29	acetat	akril	bombaž, viskoza, bakro ali modal	4	1 (acetan) in 8 (dimetilformamid)
30	triacetat	akril	bombaž, viskoza, bakro ali modal	4	6 (diklorometan) in 8 (dimetilformamid)
31	triacetat	poliamid 6 ali 6.6	bombaž, viskoza, bakro ali modal	4	6 (diklorometan) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
32	triacetat	bombaž, viskoza, bakro ali modal	poliester	4	6 (diklorometan) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)
33	acetat	poliamid 6 ali 6.6	poliester ali akril	4	1 (acetan) in 4 (mravljična kislina 80 % w/w)
34	acetat	akril	poliester	4	1 (acetan) in 8 (dimetilformamid)
35	klorovlakna	bombaž, viskoza, bakro ali modal	poliester	4	8 (dimetilformamid) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w) ali 9 (ogljikov disulfid/acetan 55·5/44·5 w/w) in 7 (žveplena kislina 75 % w/w)