

Lesne plošče

Gradbeni proizvodi in/ali materiali navedeni v spodnji tabeli 1 izpolnjujejo vse zahteve obnašanja pri odzivu na ogenj brez preskušanja.

Tabela 1**Razredi za lesne plošče glede odziva na ogenj ⁽¹⁾**

Proizvodi iz lesnih plošč ⁽²⁾	SIST SIST EN za vrsto proizvoda	Minimalna gostota (kg/m ³)	Minimalna debelina (mm)	Razred ⁽³⁾ (razen talnih oblog)	Razred ⁽⁴⁾ talne obloge
Iverne plošče	SIST EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} .s1
Vlakenne plošče, trde	SIST EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} .s1
Vlakenne plošče, srednje	SIST EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} .s1
		400	9	E, pass	E _{FL}
Vlakenne plošče, mehke	SIST EN 622-4	250	9	E,pass	E _{FL}
Vlakenne plošče, MDF	SIST EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} .s1
S cementom vezane iverne plošče	SIST EN 634-2	1000	10	B-s1, d0	B _{FL} .s1
OSB plošče	SIST EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} .s1
Vezan les	SIST EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} .s1
Plošče iz masivnega lesa	SIST EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} .s1

⁽¹⁾ SIST EN 13986

⁽²⁾ Lesne plošče pritrjene brez zračne reže neposredno na proizvode razredov A1 ali A2-s1, d0 z minimalno gostoto 10 kg/m³ ali na proizvode najmanj razreda D-s2,d0 z najmanjšo gostoto 400 kg/m³

⁽³⁾ Razred je predviden v tabeli 1 Priloge 1

⁽⁴⁾ Razred je predviden v tabeli 2 Priloge 1