

Priloga 1: Zaplinjevanje lesenega pakirnega materiala z metilbromidom (MB)

Temperatura	Odmerek	Minimalna koncentracija (g/m ³) po:			
		0.5 ure	2 urah	4 urah	16 urah
21° C ali več	48	36	24	17	14
16° C ali več	56	42	28	20	17
11° C ali več	64	48	32	22	19

Minimalna temperatura pri zaplinjevanju je 10 °C in minimalni čas zaplinjevanja je 16 ur.