

PRILOGA II

DOGOVORJENI DODATKI, KI SE UPORABLJAJO ZA IZRAČUN MASE VLAKEN V TEKSTILNEM IZDELKU

Vlakno št.	Vlakna	Odstotki
1–2	volna in živalske dlake: - česana vlakna - mikana vlakna	18,25 17,00 ³
3	živalske dlake: - česana vlakna - mikana vlakna konjska dlaka: - česana vlakna - mikana vlakna	18,25 17,00 ³ 16,00 15,00
4	svila	11
5	bombaž: - nemercerizirana vlakna - mercerizirana vlakna	8,50 10,50
6	kapok	10,90
7	lan	12,00
8	čista konoplja	12,00
9	juta	17,00
10	abaka (manilska konoplja)	14,00
11	alfa	14,00
12	kokos	13,00

³ Dovoljeno odstopanje 17 % se uporablja tudi, kadar ni mogoče dognati, ali je tekstilni izdelek z vsebino volne in/ali živalske dlake česan ali mikan.

13	žuka ali brnistra	14,00
14	ramija (beljena vlakna)	8,50
15	sisal	14,00
16	bengalska ali bombajska konoplja	12,00
17	heneken	14,00
18	mehiška agava ali kantala	14,00
19	acetat	9,00
20	alginat	20,00
21	bakrova vlakna	13,00
22	modal	13,00
23	protein	17,00
24	triacetat	7,00
25	viskoza	13,00
26	akril	2,00
27	klorovlakna	2,00
28	fluorovlakna	0,00
29	modakril	2,00

30	poliamid ali najlon: - rezana vlakna - filament	6,25 5,75
31	aramid	8,00
32	poliimid	3,50
33	liocel	13,00
34	polilaktid	1,50
35	poliester: - rezana vlakna - filament	1,50 1,50
36	polietilen	1,50
37	polipropilen	2,00
38	polikarbamid	2,00
39	poliuretan: - rezana vlakna - filament	3,50 3,00
40	vinilal	5,00
41	trivinil	3,00
42	elastodien	1,00
43	elastan	1,50

44	steklena vlakna: - s povprečnim premerom nad 5 µm - s povprečnim premerom 5 µm ali manj kot 5 µm	2,00 3,00
45	kovinska vlakna metalizirana vlakna azbest papirnata preja	2,00 2,00 2,00 13,75
46	elastomultiester	1,50
47	elastolefin	1,50
48	melamin	7,00«