

PRILOGA 2

A. NAJVIŠJE VSEBNOSTI HOS V BARVAH IN LAKIH

Oznaka	Podkategorija proizvoda	Tip	HOS (g/l (*))
a	Notranje matirane stene in stropi (Sijaj ≤ 25 pri kotu 60°)	VP	30
		PT	30
b	Notranje matirane stene in stropi (Sijaj > 25 pri kotu 60°)	VP	100
		PT	100
c	Zunanje stene mineralne podlage	VP	40
		PT	430
d	Notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske okrase in obloge	VP	130
		PT	300
e	Notranji/zunanji laki in lužila za les, vključno z matiranimi lužili za les	VP	130
		PT	400
f	Notranja in zunanja tankoslojna lužila za les	VP	130
		PT	700
g	Temeljni premazi	VP	30
		PT	350
h	Vezivni temeljni premazi	VP	30
		PT	750
i	Posebni enokomponentni premazi	VP	140
		PT	500
j	Dvokomponentni premazi z reaktivnim delovanjem za posebno končno uporabo, kakor so podi	VP	140
		PT	500
k	Večbarvni premazi	VP	100
		PT	100
l	Premazi z dekorativnim učinkom	VP	200
		PT	200

B. NAJVIŠJE VSEBNOSTI HOS V PROIZVODIH ZA LIČENJE VOZIL

Oznaka	Podkategorija proizvoda	Premazi	HOS (g/l (*))
a	Pripravljalni in čistilni	Pripravljalni	850
		Predčistilo	200
b	Kit za lopatico	Vsi tipi	250
c	Temeljni premaz	Površinski premaz/polnilo in splošni temeljni premaz za kovino	540
		Kislinski temeljni premaz	780
d	Pokrivni premaz	Vsi tipi	420
e	Posebni končni premazi	Vsi tipi	840

(*) g/l proizvoda, ki je pripravljen za uporabo. Izjema je podkategorija z oznako (a), kjer je treba odšteti kakršno koli vsebnost vode v proizvodu, v stanju, ko je pripravljen za uporabo.